

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31(0) 10 278 0880


E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

VITO GLASERFIX 111

Afdichting en isolatie

Eenzijdig zelfklevend celband zonder afdekkfolie, gemaakt van geslotencellig, sterk zelfklevend polyethyleenschuim.

VITO GLASERFIX 111 wordt gebruikt voor het afdichten en isoleren in beglazingstoepassingen. Met name wordt het gebruikt als afstandhouder in raamconstructies met aansluitende afdichting.



Voordelen

- Ook geschikt voor verwerking bij lage temperaturen
- Geslotencellig, neemt daarom niet of nauwelijks vocht op
- Bestand tegen water en een groot aantal veelgebruikte chemicaliën
- Snelle verwerking zonder dat er een afdekkfolie verwijderd moet worden
- Heeft zeer goede warmte-isulerende eigenschappen
- Compatibel met acrylglas

Verwerking en opslag

De belangrijkste verwerkingsparameters en informatie over het reinigen van de te verlijmen oppervlakken vindt u in onze verwerkingshandleiding. Het onverwerkte product moet in de originele verpakking bij kamertemperatuur en een relatieve vochtigheid van 60% worden bewaard. De houdbaarheid bedraagt ten minste 12 maanden na ontvangst door de klant.

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Dikte: | 1 - 6 mm. Overige dikte op aanvraag |
| Breedte: | 6 en 9 mm. Overige breedte op aanvraag. |
| Kleur: | Zwart of wit |
| Volumegewicht (DIN EN ISO 845): | 33 kg/m ³ |
| Compressiehardheid (DIN EN ISO 3386-1): | |
| Bij 25 °C: | 35 kPa |
| Bij 50 °C: | 100 kPa |
| Compressie set (DIN EN ISO 1856-C): | 22 uur bij 23 °C en 25 % compressie |
| Warmtegeleidingsvermogen (ISO 8302): | |
| Bij 40 °C: | 0,038 W/mK |
| Temperatuurbestendigheid: | - 40 °C tot +50 °C |
| Verwerkingstemperatuur: | 2 °C tot 30 °C |