

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

# VITOLEN 111

## Productomschrijving

Eenzijdig zelfklevend afdichtingstape van geslotencellig vernet polyethyleenschuim. De lijmlaag ligt vrij.

## Eigenschappen

- Snelle verwerking zonder dat een schutfolie verwijderd moet worden
- Goede hechting op een grote verscheidenheid van oppervlakken
- Zeer goede thermische isolatie-eigenschappen
- Geslotencellig schuim dat nauwelijks vocht opneemt

## Verwerking en houdbaarheid

Voor de belangrijkste verwerkingsparameters en informatie met betrekking tot het reinigen van de te verlijmen oppervlakken, verzoeken wij u onze aanwijzingen voor de verwerking van zelfklevende tapes te lezen. Het product dient onverwerkt in de originele verpakking bij kamertemperatuur en bij een relatieve luchtvochtigheid van 60% bewaard te worden en is houdbaar tot 12 maanden na ontvangst door de klant.

## Technische gegevens

Dikte:	8 en 10 mm
Volumegewicht (DIN EN ISO 845):	33 kg/m <sup>3</sup>
Stuikhardheid (ASTM 1667):	47 kPa
Warmtegeleidingsvermogen bij 10 °C:	0,035 W/m·K
Warmtegeleidingsvermogen bij 40 °C:	0,039 W/m·K
Temperatuurbestendigheid:	-40 °C tot 90 °C
Verwerkingstemperatuur:	10 °C tot 30 °C
Compatibiliteit met acrylglas:	n.v.t

